

Technisch gegevensblad

Gutex Thermoroom



Gutex Thermoroom is de houtvezelisolatieplaat voor de na-isolatie van buitenmuren aan de binnenzijde.

Componenten

- Onbehandeld dennen- en vurenhout
- 4,0 % PUR-hars

Afvalverwerking

- Afvalsleutelnummers conform AVV
030105, 170201

Dikte [mm]	20	40 – 100
Densiteit ρ [kg/m ³]	~ 150	~ 130
Nominale waarde warmtegeleiding λ_D [W/mK]	0,040	0,039
Dampdiffusie μ	3	
Drukspanning/-bestendigheid [kPa]	≥ 50	
Treksterkte haaks op het plaatoppervlak [kPa]	$\geq 7,5$	
Stromingsweerstand [kPa s/m ²]	≥ 100	
Specifieke warmtecapaciteit [J/kgK]	2100	
Brandgedrag Euroklasse conform EN 13501-1	E	
Productnorm	EN 13171	
Plaatcodering	WF-EN13171-T4-CS(10/Y)50-TR7,5-MU3-AF _r 100	

Technisch gegevensblad

Gutex Thermoroom

Rand	Stomp		
Dikte [mm]	20	40	50
Lengte × Breedte [mm × mm]	1200 × 500		
m ² /Stuks	0,60		
Gewicht per plaat [kg]	1,80	3,10	3,90
Gewicht per m ² [kg]	3,00	5,20	6,50
Stuks/Pallet	96	48	36
Vierkante meter per pallet [m ²]	57,60	28,80	21,60
Gewicht per pallet [kg]	200	180	170
Nominale waarde warmte-doorlaat- weerstand R _D [m ² K/W]	0,50	1,00	1,25
sd-waarde [m]	0,06	0,12	0,15

Rand	Stomp		
Dikte [mm]	60	80	100
Lengte × Breedte [mm × mm]	1200 × 500		
m ² /Stuks	0,60		
Gewicht per plaat [kg]	4,70	6,20	7,80
Gewicht per m ² [kg]	7,80	10,40	13,00
Stuks/Pallet	30	24	18
Vierkante meter per pallet [m ²]	18,00	14,40	10,80
Gewicht per pallet [kg]	170	180	170
Nominale waarde warmte-doorlaat- weerstand R _D [m ² K/W]	1,50	2,00	2,50
sd-waarde [m]	0,18	0,24	0,30



Productinformatie

Gutex Thermoroom

Toepassingsgebieden

- Binnenisolatie van buitenwanden
- Isolatie binnen aan de onderzijde van de dakspanten voor pleisterwerk

Voordelen

- Optimale warmte-isolatie
- Uitstekende warmteopslagcapaciteit → bescherming tegen zomerse hitte en winterse koude
- Goede geluidsisolatie
- Vochtregulerend
- Dampdoorlatend
- Eenvoudige verwerking
- Duurzame grondstof hout → recyclebaar
- Geproduceerd in de directe omgeving van Zwitserland, (Waldshut, Zwarte woud)
- Bouwbiologisch (natureplus®-gecertificeerd)

Legtips

- Wettelijke regels over de omgang met houtstof moeten in acht worden genomen
- Gedetailleerde en uitgebreide legtips over platenmontage, bevestigen en aanbrengen van pleister, zie Gutex-brochure "Intevio - Verwerkingstips".

Geproduceerd in Duitsland.
Ecologische houtvezelisolatie voor nieuwbouw en renovatie



DAK



GEVEL



AFBOUW



GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5, D-79761 Waldshut-Tiengen, Telefoon +49 7741 6099-0, info@gutex.de,
www.gutex-benelux.eu



Datum 2025-01-24 · De huidige versie is van toepassing, wijzigingen voorbehouden.